

GOTOWY BETON DO SŁUPKÓW POST MIX 448

Specjalistyczna, gotowa mieszanka betonowa do mocowania słupków ogrodzeniowych.



Parametry: Charakteryzuje się szybkim wiązaniem. Może być wykorzystywana do drobnych prac w domu i ogrodzie takich jak montaż krawężników oraz do wykonywania elementów betonowych. Wodo- i mrozoodporna. Produkt ten przeznaczony jest także do wykonywania wylewek oraz warstw wyrównujących podłoża. Szczególnie polecany do miejsc gdzie szybkość wiązania ma szczególne znaczenie (korytarze, przejścia itp.) Produkt wiąże, po zroszeniu go wodą. Nie wymaga dodatkowego mieszania.

Cechy produktu: Szybkowiązący
Do kotwienia słupków
Duża wytrzymałość mechaniczna
Wiązanie już po 15 minutach.
Mrozoodporny
Wodoodporny
Bezskurczowy

Skład:

- Cement portlandzki
- Kruszywo kwarcowe
- Cement glinowy
- Dodatki modyfikujące

Sposób użycia:



Przygotowanie podłoża: W przypadku montażu słupków, produkt nie wymaga mieszania z wodą. Wykopać otwór pod słupek na żądaną głębokość.

Podłoże chłonne zwilżyć wodą lub zagruntować

W przypadku podkładu podłogowego „pływającego” na oczyszczonym i równym podłożu należy ułożyć mijankowo (z przesunięciem krawędzi) płyty ze styropianu lub wełny mineralnej odpowiedniej twardości. Układać je tak, aby nie występowały szczeliny między nimi. Przy stosowaniu płyt styropianowych można zastosować podsypkę z piasku niwelującą ewentualne nierówności, które mogą powodować łamanie się płyt lub ich klawiszowanie. Wykonać dylatacjęoddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywiniciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min. 10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację. Uwaga: Prawidłowo wykonany podkład „pływający” nie może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem pod izolacją lub elementami instalacji. należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania wodnego rury napełnić wodą w celu zapobiegnięcia ich wypływowi w trakcie prowadzenia prac.

Rodzaje podłoża: **Dołek w gruncie z ustabilizowanym słupkiem ogrodzeniowym:** Wsypać suchą zaprawę i zalać odpowiednią odpowiednią ilością wody

Wykonywanie drobnych elementów betonowych: Zalać do szalunku z ewentualnym ułożonym zbrojeniem

Betony, żelbety: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6

Jastrzych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6

GOTOWY BETON DO SŁUPKÓW POST MIX 448

Specjalistyczna, gotowa mieszanka betonowa do mocowania słupków ogrodzeniowych.



Przygotowanie produktu: Zaprawa jest szybkowiążąca więc należy zużyć przed rozpoczęciem wiązania - max. 15min (zależnie od temperatury)

Sposób użycia: W przypadku montażu słupków ogrodzeniowych, produkt nie wymaga mieszania z wodą. Słupkę należy pionowo zamocować w otworze, wsypać produkt i zrosić go wodą (np. za pomocą konewki). Produkt zwiąże pod wpływem wilgoci.
W przypadku wykonywania podkładu podłogowego przygotowaną zaprawę należy układać pomiędzy prowadnicami wyznaczającymi wymaganą grubość jastrychu i powierzchnię (poziomą lub ze spadkiem). Po wstępnym wyrównaniu łata, powierzchnię podkładu zaciera się dużą pacą tynkarską. Można wzmocnić matami zbrojeniowymi. Należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji. Minimalna grubość podkładu 25mm (związany z podłożem).

Uwagi wykonawcze: Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów. Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi. Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić powierzchnię na pola nie większe niż: 30m² przy długości boku do 6 m w pomieszczeniach wewnętrznych, 20m² przy długości boków nie większej niż 5 m – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, 40m² przy długości boku nie przekraczającej 8m – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwiązanie zalecane). W korytarzu rozstaw szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczać 2-2,5-krotnej jego szerokości. Dylatacje jastrychów wykonywanych na tarasach należy rozmieszczać co 2-2,5m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej.

Przechowywanie: W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt zgodny z: EN 1504-3

Ilość w opakowaniu • 20 kg, 64 szt./paleta
Ilość na palecie

Parametry techniczne

Klasyfikacja wg EN 1504-3	R2
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 30 MPa
Stabilność słupków	po ok.2 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę	po ok.2 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Początek wiązania	ok.15 minut (w temperaturze otoczenia 20°C)

GOTOWY BETON DO SŁUPKÓW POST MIX 448

Specjalistyczna, gotowa mieszanka betonowa do mocowania słupków ogrodzeniowych.



Parametry techniczne

Możliwość wykonywania dalszych prac (jako podkład podłogowy)	ok. 24 godziny w optymalnych warunkach
Obciążenia użytkowe	ok. 24 godziny w optymalnych warunkach
Uziarnienie	do 5mm
Grubość warstwy	od 25mm do 80mm
Orientacyjne zużycie	ok. 20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy zaprawy
Wydajność dla średniego zużycia	1 worek wystarcza na otwór o wymiarach 30x20 cm
Proporcje mieszania z wodą	W przypadku montażu słupków od 2,5 do 4l na 20kg mieszanki/ w przypadku podkładów ok 2,5l na 20kg mieszanki
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI	≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.